

КЛЕЙ-ПЕНА KRONbuild®

Характеризуется низким расширением, не деформирует склеиваемые элементы. Имеет высокую адгезию к большинству строительных материалов.

Область применения:

- крепление теплоизоляционных плит из пенополистирола (EPS и XPS), пенополиуретана (PUR и PIR), минеральной ваты;
- на бетонные, кирпичные, каменные, оштукатуренные, битумные, металлические и деревянные поверхности в различных системах наружной и внутренней теплоизоляции;
- при теплоизоляции кровель, а также уплотнения стыков между плитами при этих работах.



Технические данные:

Основа	Полиуретан
Консистенция	Паста
Способ отверждения	Под воздействием влажности воздуха
Цвет	Светло-жёлтый
Образование поверхностной пленки	5 мин. (20°C/отн. влажность 50-65%)
Время отверждения	12 ч. для 3 см слоя (20°C/отн. влажность 50-65%)
Плотность (kg/m³)	14
Теплопроводность (mW/m*K)	< 0,05
Выход	12 m²
Прочность при сдвиге N/mm²	0,143
Модуль сдвига N/mm²	0,483
Прочность при растяжении N/mm²	> 18
Термостойкость	от -40° до +90°C
Структура ячеек (%)	35 - 40
Класс горючести	B3
Окружающая среда	Не содержит CFC's, HCFC's, не разрушает озоновый слой
Токсичность	Не токсична
Температура баллона (°C)	от +5
Температура окружающей среды при использовании (°C)	от -10 до +35
Срок годности	18 месяцев

Подготовка к использованию

Поверхность должна быть чистой, без пыли и жиров.
Встряхните баллон перед использованием.

Как использовать:

1. Перед использованием баллона его необходимо встряхнуть не менее 30 раз.
2. Очистите поверхность и распылите на нее немного воды.
3. Плотно наденьте пистолет на баллон и поверните вверх дном.
4. Удалите свежую пену с помощью очистителя KRONbuild или растворителей, таких как ацетон. Отверженную пену можно удалить только механически.

Примечание: Для пистолета / профессиональной пены необходимо распылить дополнительный распылитель для пистолета (необходимо покупать отдельно). В таком случае вам также может потребоваться купить пылесос для очистки адаптера пистолета после использования.

Важно!

Содержание баллона находится под давлением. Не прокалывайте и не сжигайте. Не размещайте в горячей воде или вблизи радиаторов, печей или других источников тепла.

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе используйте непромокаемые перчатки, защитные очки и подходящую рабочую одежду. Перед использованием любого продукта прочитайте все инструкции и информацию о безопасности. Продукт не содержит формальдегида. Отверженная пена не токсична.

Советы по безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте

Держать в вертикальном положении

Укрытие от прямых солнечных лучей

Не подвергайте воздействию температуры, превышающей 50°C

Не прокалывать и не поджигать даже после использования

Не курить во время всей работы

По соображениям безопасности, пожалуйста, надевайте защитные перчатки, а также защитные очки перед использованием пены KRON build®.

Хранение продукта

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +35 °C. Держать вдали от открытого пламени. Избыточное тепло может вызвать преждевременное старение компонентов, что приводит к сокращению срока хранения.

Срок годности 18 месяцев.

Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки от -25 °C до +50 °C.